

2025年2月版

長期にわたる防水性を有した、漆喰調仕上げ

外壁景観を純和風の漆喰調仕上げとしながら、長期にわたる防水性を可能にした、高級感溢れるアクリルゴム系外壁化粧防水「アロンウオール漆喰工法」です。



特長

◆ 漆喰調仕上げでありながら長期にわたって防水性を発揮します。

漆喰調仕上げでありながら割れ難く、万が一、表面の漆喰調仕上げにひび割れが生じても防水層が漏水を防止します。

◆ 鉄筋コンクリート構造物にも施工でき、純和風の風合いに仕上げることができます。

歴史的建造物や資料館、宿泊施設、倉庫、一般住宅などのさまざまな建物外壁面に対して防水効果の高い漆喰調に仕上げることができます。（*改修工事の場合は、別途下地処理が必要です。）

◆ 漆喰調の仕上げが、建物をより一層引き立たせます。

漆喰調仕上げは、日本人の美意識にマッチしたくせのない無垢感に富んだ仕上がりになり、周辺環境との調和や漆喰調特有の「和」を醸し出します。

◆ 従来の漆喰壁と比べて施工日数が短縮できます。

従来の漆喰壁の施工は、相当な厚みを要するために、通常何回にも分けて施行するため、施工日数も長引くこととなります。アロンウオール漆喰工法は、漆喰調の仕上がりでありながら、施工性が良く、従来の漆喰壁と比べて短期間で施工することができます。

◆ 責任施工体制で品質の高い施工を行います。

すべての施工は、高い施工技術を習得した「全国アロンコート・アロンウオール防水工事業協同組合員」が責任をもって行います。

施工例



アロンウオール漆喰工法の標準仕様と工程

工程名		使用材料および使用量 (kg/m ²)
—	下地処理	別途（下地を平滑に仕上げする必要があります）
—	下地の確認および清掃	—
1	プライマー塗布	アロン水性プライマー又はアロン水性マルチプライマー (0.1~0.3)
—	ひび割れ部の処理	別途（アロンウオールSH又はアロンコートSX）(0.5)
—	下地調整	別途（アロンコートST又はアロンコートSB）
2	防水材吹付け	アロンコートST (1.7) *1（防水材を平滑に仕上げする必要があります）
3	漆喰材こて塗り	漆喰材 (0.8) *2
—	サンディング処理	サンドペーパー (#80)
4	漆喰材こて塗り	漆喰材 (0.7) *2
5	仕上塗料 *3（トップコート）吹付け	アロン水性スーパーカラーSi艶消し *4 (0.15)
6	仕上塗料 *3（トップコート）吹付け	アロン水性スーパーカラーSi艶消し *4 (0.15)

※ *1) 公共建築改修工事仕様書対応工法では、アロンコートST (1.8) となります。

*2) 漆喰材は、アロンウオール漆喰ベース20kg (1缶) とアロンウオール漆喰フィラー40kg (2袋) に清水2~3Lを練り混ぜたものです。

*3) 仕上塗料は、白または黒となります。 *4) 底艶が残ります。

※漆喰調仕上げは、従来の漆喰押さえ仕上げの風合いに近い仕上がりとなります。実際の仕上がりは見本板により確認して下さい。

※各仕様材料を実際に調合及び施工する場合は、使用者の責任において、当社発行の技術資料などに従って下さい。

※アロン水性スーパーカラーSi以外の仕上塗料については、下記販売部門へお問い合わせ下さい。

TOAGOSEI グループ

販売部門



アロン化成株式会社

東日本支店 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6

中日本支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6

西日本支店 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3

福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1

札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1-7

TEL:03(3597)7342 (ダイヤルイン)

TEL:052(209)8594 (ダイヤルイン)

TEL:06(6446)6568 (ダイヤルイン)

TEL:092(687)1415 (ダイヤルイン)

TEL:011(804)8614 (代表)

www.aronkasei.co.jp/

東亜合成株式会社

建材・土木グループ

0120-557-947 (フリーダイヤル)

www.toagosei.co.jp/



このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取扱いを変更することがあります。